

ПОЛИЭФИР ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная механическая прочность и износостойкость
- Хорошая формуемость
- Устойчивость к атмосферным факторам

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Металлочерепица, фальцевая кровля и водосточные системы
- Фасадные стеновые панели, профлист, сэндвич-панели
- Шумопоглощающие барьеры
- Транспортная инфраструктура и пешеходные переходы

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

- На декоративные свойства 10-15 лет
- От сквозной коррозии 22-28 лет

Продукт	Толщина покрытия, мкм	Минимальная температура формования, °С	Стойкость к UV-излучению	Коррозионная стойкость EN 10169	Стойкость к износу	Стойкость к загрязнению	Химическая стойкость в % от ПЭ
Полиэфир текстурированный	28	15	RUV 2-3	RC3	Отличная	Средняя	150

* В умеренном климате