

# ПОЛИУРЕТАН 35/50



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная механическая прочность и износостойкость
- Хорошая формуемость
- Устойчивость к атмосферным факторам
- Повышенная гидрофобность

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Металлочерепица, фальцевая кровля и водосточные системы
- Фасадные стеновые панели, профлист, сэндвич-панели
- Шумопоглощающие барьеры
- Транспортная инфраструктура и пешеходные переходы

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА\*

- На декоративные свойства 15-25 лет
- От сквозной коррозии 30-35 лет

Продукт	Толщина покрытия, мкм	Минимальная температура формования, °С	Стойкость к УФ-излучению	Коррозионная стойкость EN 10169	Стойкость к износу	Стойкость к загрязнению	Химическая стойкость в % от ПЭ
Полиуретан	50	-10	> RUV 4	RC5	Отличная	Хорошая	300/200
Полиуретан	35	-10	> RUV 4	RC4	Отличная/Средняя	Хорошая	300/200

\* В умеренном климате