



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Марки проката	Стандарт	Предел текучести, МПа (Н/мм²)	Временное сопротивление, МПа (Н/мм²)	Относительное удлинение, %, не менее	R	n	Направление отбора пробы по отношению к направлению прокатки
HX180YD	EN 10346	180-240	330-390	34	≥ 1,7	≥ 0,18	Поперечное
HX220YD		220-280	340-420	32	≥ 1,5	≥ 0,17	
HX260YD		260-320	380-440	30	≥ 1,4	≥ 0,16	
HX300YD		300-380	380-480	27	-	-	
HX260LAD		260-330	350-430	26	-	-	
HX300LAD		300-380	380-480	23	-	-	
HX340LAD		340-420	410-510	21	-	-	
HX380LAD	_	380-480	440-560	19	-	-	
HX420LAD		420-520	470-590	17	-	-	

СООТНОШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ШИРИНЫ ПРОКАТА

HX180YD

Толщина проката	Ширина полосы, мм						
до цинкования, мм	900	1420	1550	1570	1640	1750	
0,49-0,57							
0,58-0,64							
0,65-0,77							
0,78-1,17							
1,18-1,59							

HX260YD

Толщина проката	Ширина полосы, мм						
до цинкования, мм	900	1370	1490	1620	1750		
0,58							
0,59-0,80							
0,81-1,50							
1,51-2,00							

HX260LAD

Толщина проката	Ширина полосы, мм						
до цинкования, мм	900	1390	1520	1570	1660		
0,58-0,80							
0,81-1,50							
1,51-1,90							
1,91-2,00							

HX340LAD

Толщина проката	Ширина полосы, мм					
до цинкования, мм	900 1320	1420	1510			
0,68-0,89						
0,90-0,97						
0,98-1,50						

HX220YD

Толщина проката	Ширина полосы, мм						
до цинкования, мм	900	1370	1520	1560	1620		
0,58-0,62							
0,63-0,67							
0,68-1,27							
1,28-1,50							

HX300YD

Толщина проката	Ширин	а полосі	ы, мм	
до цинкования, мм	900	1270	1470	1520
0,58-0,62				
0,63-0,96				
0,97-1,50				

HX300LAD

Толщина проката	Ширина полосы, мм						
до цинкования, мм	900	1320	1455	1460	1580	1600	
0,58-0,67							
0,68-0,89							
0,90-1,47							
1,48-1,50							

HX380LAD

Толщина проката	Ширин	а полосі	ы, мм		
до цинкования, мм	900	1270	1320	1420	1560
0,68-0,69					
0,70-0,89					
0,90-0,97					
0,98-1,50					

HX420LAD

Толщина проката	Ширина полосы, мм				
до цинкования, мм	900	1270	1300		
0,68-0,98					
0,99-1,50					

НЛМК КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ